

砌体工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-HDGF-TJQT-03

工程名称		宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目		
单位(子单位)工程名称		土建工程	分部(子分部)工程名称	主体结构(砌体)
施工单位		天威新能源系统工程(北京)有限公司	项目经理	王占青
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2011)		
1	4.0.1 水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。		已执行	
2	4.0.8 凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。		无	
3	5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。			
4	5.2.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。			
5	10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定: 1、石灰膏、电石膏等应防止受冻。如遭冻结,应经融化后使用;2、拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结块;3、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。		无	
6	7.2.1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求			
执行标准名称及编号		《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ 98—2000)		
1	3.0.3 掺加料应符合下列规定:严禁使用脱水硬化的石灰膏。			
2	4.0.3 砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。			
3	4.0.5 砌筑砂浆的分层度不得大于30mm。			
项目总工:		项目总监(副总监):		
张喜军		徐耀生		
2018年12月03日		2018年12月03日		