

平行检验记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格		
		生产厂家			安装位置		
	材料	材料名称			材料型号规格		
		生产厂家			使用部位		
	工序	工序名称	一般抹灰		实施单位	德昂新能源	
		其他	车库及消防水泵房墙体抹灰				
序号	检验项目	质量标准			质量检验结果	备注	
1	层粘结及面层质量 ^{注1)} ☆	抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝			合格		
2	基层表面	抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水润湿			合格		
3	材料品种和性能	抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求			合格		
4	操作要求	抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于 30mm 时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于 150 mm			合格		
5	护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量	护角材料、高度符合现行施工标准的规定；门窗框与墙体间缝隙填塞密实			合格		
6	表面质量	普通抹灰	表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰		合格		
7		高级抹灰	表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观		/		
8	细部质量		护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整		合格		
9	层与层之间材料要求、层总厚度		抹灰层的总厚度应符合设计要求；水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上；罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上		合格		
10	分格缝的质量		抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐		合格		
11	滴水线、滴水槽		滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽宽度和深度均不应小于 10mm		合格		
12	立面垂直度	高级抹灰	≤3		/		
		普通抹灰	≤4		合格		
13	表面平整度 ^{注2)}	高级抹灰	≤2		/		
		普通抹灰	≤4		合格		
14	阴阳角方正		高级抹灰 ≤2		/		

	3)	普通抹灰	≤ 4	合格	
15	分格条(缝)直线度	高级抹灰	≤ 3	/	
		普通抹灰	≤ 4	合格	
16	墙裙、勒脚上口直线度	高级抹灰	≤ 3	/	
		普通抹灰	≤ 4	合格	
检验结论			合格		
检验人员	王磊	检验日期		2021年10月16日	